



Normalfix

Fliseklæber

Til opsætning og lægning af keramiske fliser og klinker. Velegnet til opklæbning af isoleringsplader og limning af vegelementer og byggeblokke.

- Inden- og udendørs anvendelse
- Smidig og let bearbejdelig
- Velegnet til svømmebassiner
- Velegnet til våde rum
- Lagtykkelse op til 5 mm
- CE-klassificering: C1 E

Produkt:

Gråt cementbaseret, kunststofforstærket pulver.

Forbrug

Tandstørrelse	Kg pr. m ²
4 x 4 mm	ca. 1,2
6 x 6 mm	ca. 1,8
8 x 8 mm	ca. 2,5
10 x 10 mm	ca. 3,1

Emballage

5 kg og 25 kg plastlaminerede papirposer.

Underlag

Puds, murværk, porebetonbeton.
 Betonafretningslag, retningsgivende alder 28 døgn.
 Pladsstøbt beton og betonelementer, ældre end 6 måneder.
 Alfix Tætningsmasse.

Underlag af gips, træ, eksisterende fliser, vinyl og maling er normalt ikke egnet udendørs eller til områder med stor vandpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt, rengjort for støv, fedt og cementslam. Fri for udblomstringer og gennemgående revner. Afrensning af fedt og sæberester foretages med **Alfix Grundrens**.

Opretning af ujævnheder op til 5 mm kan foretages med Alfix Normalfix. Stærkt sugende underlag indendørs, f.eks. ubehandlet porebeton samt gipsplader, gipspuds, kalciumsilikatplader og anhydritgulve primes med **Alfix Primer** eller **Alfix PlaneMixPrimer**

Udvendigt tyndgrundes sugende underlag med Alfix Normalfix.

Brugsanvisning

Oprøringen foretages med 0,3 liter rent koldt vand pr. kg pulver, svarende til 7,5 liter pr. 25 kg pose.

Alfix Normalfix trækkes på underlaget med tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden.

Fliserne presses/vrides på plads i den fugtige klæber, normalt indenfor ca. 15 - 20 minutter. Ved mosaik kræves en kraftig fastbankning.

Kontrollér, at flisens bagside er dækket.

Ved udendørs anvendelse, f.eks. trapper og facader, uanset flisestørrelse, trækkes altid klæber både på underlag og fliser, så bagsiden dækkes fuldstændig uden hulrum (Buttering-Floating metoden).

Bemærk!

Visse storformatfliser og natursten kræver særlige forholdsregler. Der må ikke tilsættes ekstra vand til klæber, som er begyndt at afbinde. Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter åben- og afbindingstiden.

Ved tilsætning af Alfix Flexbinder må påregnes en forlænget tørretid. Korrektur af fliser kan normalt foretages inden for ca. 15 minutter efter montering, afhængig af underlagets og flisens sugesevne.

Mærkning

LOKALIRRITERENDE.
 MAL-kode: 00-4 (1993).

Rengøring

Rester af Alfix Normalfix på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger

DS/EN 12004

Andre underlag

Ved tilsætning af **Alfix Flexbinder** opnås en fleksibel klæber til anvendelse på nystøbt beton- og letklinkerbeton, træplader, plastlaminat, vinyl, glasfiber og stålplader.

Henvisninger

Vådtrum - Vandtætning med Alfix

Produktinfo for:

- **Alfix Grundrens**
- **Alfix Flexbinder**
- **Alfix Primer**
- **Alfix PlaneMixPrimer**

Sikkerhedsdatablad

HMS-blad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.dk

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Densitet	1,7 kg/liter oprørt med vand
Åbentid	Ca. 20 minutter
Anvendelsestid	5 timer ved +20°C
Gangbar/fugning	Efter 24 – 48 timer.
Fuldt belastbar	Efter 14 døgn ved +20°C
Trækstyrke, beton	1,0 - 1,6 N/mm ²
Trækstyrke, frost/tø	0,8 - 1,2 N/mm ²
Klassificering DS/EN 12004	C1 E
Lagring	Min. 12 måneder i uåbnet emballage