



## Cerafill 15 quick

Hurtighærdende og fleksibel gulvfuge

Til fugning af hårdtbrændte, ikke sugende keramiske fliser, klinker, mosaik og natursten.

- Inden- og udendørs anvendelse
- Fugebredder fra 2 mm til 15 mm
- Letflydende konsistens
- Giver fyldte og kompakte fuger
- Slør brænder ikke fast på overfladen
- Høj overfladestyrke og farvestabilitet
- Til områder med mekanisk slid
- Gangbar efter 3 timer
- Velegnet til store gulvarealer
- CE klassificering: CG 2, høj klasse

### Produkt

Cementbaseret kunststofforstærket pulver. Indfarvet med lysægte pigmenter. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 0,4 mm.

### Farver

Leveres i grå, koksgrå og sortgrå.  
Fugefarvenøgle kan rekvireres.

### Forbrug

Flisestørrelse / fugebredde	Kg pr. m <sup>2</sup>
50 x 50 x 5 mm / 2 mm	ca. 0,8
100 x 100 x 7 mm / 4 mm	ca. 1,1
150 x 150 x 7 mm / 4 mm	ca. 1,0
200 x 200 x 7 mm / 8 mm	ca. 1,1
300 x 300 x 10 mm / 12 mm	ca. 1,6

### Emballage

25 kg plastlaminerede papirposer

### Generelt

Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler og fremstå med ensartet dybde i flisens tykkelse.

Til fugning af vægge anbefales **Alfix Cerafill 5 colour** og **Alfix Cerafill 10 colour**.

Ved fugebredder over 15 mm anbefales **Alfix Cerafill 20**. Til fuger, der udsættes for hyppig højtryksspuling eller kemisk belastning, anbefales **Alfix C2 Epoxyfuge**.

### Brugsanvisning

Udfugning kan normalt foretages 24 – 48 timer efter afsluttet fliselægning afhængig af den anvendte fliseklæber.

Oprøringen foretages med 0,20 - 0,24 liter rent, koldt vand pr. kg.

Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Fugemassen er klar til brug efter et par minutter.

For at lette indfugningen anbefales at fugte fliseoverfladen med en opvreden svamp.

Alfix Cerafill 15 quick fordeles herefter med fugebræt eller gummiskraber diagonalt over fugerne. Flydeegenskaberne gør, at fugemassen vil fylde eventuelle hulrum under fliserne. Det er derfor vigtigt med en omhyggelig indfugning, så fugerne bliver helt fyldte. Træk eventuelt fugemassen på ad 2 omgange og skrab den overskydende fugemasse bort.

Når fugemassen har "sat sig" og er blevet mat efter ca. 40 - 60 minutter, foretages afrensningen. Først anvendes fugtig svamp, så overfladen befugtes og fugemassen fordeles jævnt i fugerne. Derefter afvaskes med hårdt opvredet svamp, der jævnlige skylles i rent vand. Arbejd diagonalt over fugerne til de er pæne og jævne, og fliserne er rene.

Undgå at afvaske for tidligt, da det vil få fugerne til at ligge for dybt og efterlade rester af fugemasse på fliserne.

Eventuelt fugeslør på syrefaste overflader kan fjernes efter 12 - 24 timer med et surt middel, f.eks. **Alfix Syr a'**. Almindelig rengøring vil dog i de fleste tilfælde være nok til at fjerne fugeslør fra fliserne.

**Ved anvendelse af stående fugeprocess se særskilt vejledning med detaljer omkring værktøj og teknik.**

### Bemærk!

Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Vær opmærksom på, at høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger anvendelsestiden.

Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring. Ved risiko for udtørring skal fugerne holdes fugtige i min. 24 timer, så en fuldstændig hærkning opnås (f.eks. tørres over med fugtig svamp).

Nyfugede arealer må ikke afdækkes med plastfolie. Undgå store ændringer i temperatur og luftfugtighed i hærketiden.

Variierende eller uens udtørring og for meget vand ved afrensning vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven.

Anvendes ikke til drysning med tørpulver.

### Mærkning

LOKALIRRITERENDE.  
MAL-kode: 00-4 (1993). PR. nr.: 2000320

### Rengøring

Rester af Alfix Cerafill 15 quick på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

### Afprøvninger

Prøvning i henhold til DS/EN 13888

### Henvisninger

**Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix",  
Alfix Rense/plejemiddelserie**

Temainfo for:

- **Stående fugning med hurtighærdende gulvfuge, Cerafill 15 quick**

Produktinfo for:

- **Alfix Cerafill 5 colour**
- **Alfix Cerafill 10 colour**
- **Alfix Cerafill 20**
- **Alfix C2 Epoxyfuge**

### Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

**For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.dk](http://alfix.dk)**

**Tekniske data**

<b>Arbejdstemperatur</b>	+15°C - +25°C
<b>Densitet</b>	2,0 kg/liter oprørt med vand
<b>Anvendelsestid</b>	30 - 40 minutter ved +20°C
<b>Belastbar/ gangbar</b>	Efter 3 - 5 timer ved +20°C
<b>Fuldt belastbar</b>	Efter 7 døgn ved +20°C
<b>Temperaturbestandighed</b>	-20°C - +80°C
<b>Klassificering EN 13888,</b>	CG 2, høj klasse
<b>Lagring</b>	Min. 6 måneder i uåbnet emballage.

Nr. 0.210 DK  
Dec. 2007, SfB (4-) Sq 4  
Senest revideret maj 2009  
Side 4