



PlaneMixPrimer

Primer til PlaneMix gulvspartelmasser

Til forbehandling af forskellige typer underlag i forbindelse med spartling. Regulerer underlagets sugsevne og forbedrer vedhæftning for den efterfølgende behandling.

- Inden- og udendørs anvendelse
- Hæfter til de fleste underlag
- Høj vandfasthed
- Lav emission

Polymerdispersion.

Produkt

Forbrug

Underlag	Blandingsforhold	Forbrug koncentreret primer liter/m ² .
Beton, afretnings- eller spartellag	1 del primer +3 dele vand	0,06
Beton eller spartellag, udendørs	1 del primer +6 dele vand	0,05
Træunderlag	Ufortyndet	0,20
Eksisterende fliser, terrazzo, vinyl, maling/lak	1 del primer + 2 dele spartelpulver	0,15

Emballage

1 liter, 2,5 liter og 10 liter plastdunke.

Forbehandling

Underlaget skal være stabilt, rengjort for støv, fedt, overfladeslam samt fri for gennemgående revner. Afrensning af fedt, voks og sæberester foretages med **Alfix Grundrens**.

Kontroller at evt. maling er fastsiddende og ikke afsmittende.

Glatte eller tætte overflader ruslibes/matteres.

Brugsanvisning

Til normalt sugende underlag som f.eks. beton, blandes Alfix PlaneMixPrimer med rent vand i forholdet 1:3. Ved glatte eller tætte underlag svømmes/kostes overfladen med en blanding Alfix PlaneMix Primer og spartelpulver i forholdet 1:2.

Udendørs primes med Alfix PlaneMixPrimer fortyndet med vand 1:6.

Primeren påføres med kost, pensel eller rulle, og arbejdes grundigt ned i overfladen uden at der dannes søer. Primeren skal være tør inden videre behandling.

Temperaturen bør ikke være lavere end +10°C.

Min. tørretid ved +20°C: 1 time.

Hvis afretning/spartling udføres i flere lag, skal der primes før hvert nyt lag.

På stærkt sugende underlag kan det være nødvendigt med ekstra primning.

Mærkning

Ikke mærkningspligtig i henhold til Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

MAL-kode 00-1 (1993).

Rengøring

Værktøj rengøres i vand inden primeren tørrer. Indtørret primer fjernes mekanisk eller med et opløsningsmiddel, f.eks. acetone.

Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker under arbejdet, da produktet hæfter stærkt til huden.

ALFIX[®]

Afprøvninger

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

Henvisninger

Spartelmasser - Plane underlag med Alfix
Vådrum - Vandtætning med Alfix

Produktinfo for:

- **Alfix Grundrens**
- **Alfix PlaneMix**
- **Sikkerhedsdatablad**

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.dk

Tekniske data

Arbejdstemperatur	Min. +10°C
Densitet	Ca. 1,0 kg/ltr.
Tørretid	Min. 1 time ved +20°C
Lagring	Ca. 12 måneder frostfrit i uåbnet emballage