

**Krav til fliserne****Klæber****Oprøring****Anvendelsestid****Afbindingstid****Fuldt belastbar****Opsætning/lægning****Udfugning****Egnet fugemørtel****Elastiske fuger**

Natursten/Marmor

Opsætning/lægning af naturstens-/marmorfliser med Alfix produkter

Disse bør være rengjort for støv, fedt og andre urenheder. Tykkelsen må ikke variere mere end 2-3 mm.

Alfix Universalfix, Alfix Mosaicfix, Alfix Letfix, Alfix Profix extra oprørt med vand samt Alfix Universalfix oprørt med Alfix Flexbinder..
Alfix Readyflex (Flisepasta) kun på vægge.

Klæberne oprøres som angivet på emballagen.
Hvor flisernes overflade udsættes for kraftig sol/varmepåvirkning samt ved lægning på gulve med opvarmning, skal Alfix Universalfix altid oprøres med Alfix Flexbinder Blandingsforhold 0,3 liter binder pr. kg. pulver + vand til justering af konsistens.

Efter oprøring ca. 3 timer.

Fra 1-4 døgn afhængig af temperatur og fugtighedsgrad. Klæberen må dog ikke tvangstørres f.eks. gulvvarme m.v.

Alfix Universalfix, Alfix Mosaicfix, Alfix Letfix, Alfix Profix extra
28 døgn ved +20°C.
Alfix Readyflex 28 døgn ved +20°C.

I forbindelse med opsætning af marmorfliser uanset størrelse, trækkes klæber både på underlag og fliser, så bagsiden dækkes fuldstændig uden hulrum (Buttering-Floating metoden).

Udfugning kan normalt foretages 48 timer efter afsluttende fliseopsætning/lægning.
Fugebredde: 2 - 10 mm.
Fyldning af fugerne foretages bedst med en gummispartel og fugemørtelen presses helt i bund.
Fugerne skal holdes fugtige i 2 døgn.

Alfix Cerafill 5 Colour (Flisefuge). fugebredde op til 5 mm.- giver en glat og ensartet fuge.
Alfix Cerafill 10 Colour (Universalfuge). fugebredder fra 2 mm til 12 mm. giver en jævn og ensartet fuge.
Forbrug 0,6 -1,0 kg/m².

Bevægelsesfuger ved rørgennemføringer og sanitære installationer samt ved underlag af pladematerialer i hjørnefuger, overgang væg/gulv fuges med **Alfix M-Silicon**.

Efterbehandling/ vedligeholdelse

I våde rum anvendes **Alfix Marmor- og Keramikvask** som universelt rengøringsmiddel til forebyggelse af kalkopbygning, fjernelse af sæberester og snavs.

I tørre rum anvendes **Alfix Gulvpleje** som kombineret vaske-plejemiddel med voks, der giver en silkemat skridsikker beskyttelsesfilm.

Til upoleret marmor kan alternativt anvendes **Alfix Gulvglans**, hvor der ønskes en mere glansfuld overfladebeskyttelse, som samtidig er nem at holde ren.

OBS:

De fleste naturstens-/marmorfliser tåler ikke rensedmidler (syre). Visse marmortyper er imidlertid så sugende, at efterpolering af overfladen med tørre klude ikke giver en fuldstændig rengjort overflade. I sådanne tilfælde kan anvendes glasuld, evt. kombineret med **Alfix Marmor- og Keramikvask**- foretag altid først en prøve.

Ved fugning bør der ikke anvendes farvede fugemasser.

Henvisninger

Produktinfo for:

- **Alfix Universalfix**
- **Alfix Letfix extra**
- **Alfix Profix extra**
- **Alfix Mosaicfix**
- **Alfix Readyflex**
- **Alfix Flexbinder**
- **Alfix Marmor- og Keramikvask**
- **Alfix Gulvpleje**
- **Alfix Gulvglans.**