



## PlaneMix 60

### Selvutflytende fiberforsterket avrettingsmasse

Til falloppbygging og planering av undergulv på betong, eksisterende fliser og tre. Velegnet til innbygging av el- eller vannbåren gulvvarme. Brukes som underlag for keramiske fliser eller anden toppbelegning.

- Innendørs bruk i tørre og våte rom
- Ideell til falloppbygging
- Hurtigherdende
- Velegnet til gulvvarme
- Lagtykkelser fra 5-60 mm

#### Produkt

Grått, hurtigherdende, sementbasert og kunststoff-forsterket pulver. Kan utlegges manuelt eller med pumpe.

#### Forbruk

Ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse.

#### Emballasje

20 kg plastlaminerte papirposer.

#### Underlag

Undergulv av betong med maks fuktighet på 95% RF og sammenhengsstyrke på minst 1 N/mm<sup>2</sup>.  
 Keramiske fliser, terrazzo og tre.  
 For nærmere informasjon, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

#### Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og overflateslam. Avrensning av fett og såperester foretas med **Alfix Grunnrens**. Overflateslam avslipes og underlaget støvsuges. Glatte overflater matteres. Alle underlag primes med **Alfix PlaneMixPrimer**. Romtemperaturen bør ikke være lavere enn +10 °C. Primeren skal være tørr før videre behandling. Sparkling bør utføres senest 24 timer etter påføring av PlaneMixPrimer. Bruk selvklebende skumlister som begrensning ved dører, gulvavløp mv. Sparkelmassen må ikke få vedheftning til vegger. Ved lagtykkelser større enn ca. 5 mm monteres selvklebende kantbånd. Hvis avretting utføres i flere lag, skal det primes før hvert nytt lag.

#### Bruksanvisning

Oppblanding foretas med 3,2- 4,0 liter rent, kaldt vann pr. 20 kg pose. Hell vannet i en ren beholder, og dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse oppnås. Bruk eventuelt blandekar med mikser til opprøring av flere poser av gangen. Blandetiden er ca. 2 minutter med visp og boremaskin/mørteldrill. Alfix PlaneMix 60 helles eller pumpes ut på undergulvet og fordeles med en glatt eller tannet sparkel. **Falloppbygging:** Bruk ca. 3,2 liter rent, kaldt vann pr. 20 kg pose. Avrettingsmassen legges ut fra der gulvets høyeste punkt skal være og ned mot gulvavløpet. Etter ca. 20 minutter trekkes avrettingsmassen bort fra gulvavløpet inntil ønsket fall er oppnådd.

**Min. lagtykkelse på betongunderlag:** 5 mm.

**Min. lagtykkelse på treunderlag:** 12 mm.

**Belegging****Bemerk!**

Det må ikke tilsettes ekstra vann til sparkelmasse som er begynt å avbinde/herde.

Vær oppmerksom på at høyere temperatur på vannet som tilsettes nedsetter brukstiden og lavere temperatur forlenger brukstiden.

Overdosering av vann vil medføre redusert styrke og gi slamdannelse.

Sparkellag beskyttes mot trekk, sol- og varmepåvirkning.

Anbrutt emballasje lukkes tett etter bruk og bør brukes snarest deretter.

Før belegging skal den relative fuktigheten være kjent og avstemt til den aktuelle belegningstypen. Uttørring avhenger av bl.a. temperatur, fuktighet og ventilasjon samt av den underliggende konstruksjonen.

**Vanntetting:** I våtområder skal det alltid utføres membran oppå avrettingsmassen.

**Flislegging:** 24 timer ved +20°C.

**Tette belegninger:** Retningsgivende tørketid 2-3 døgn

**Merking**

LOKALIRRITERENDE.

MAL-kode: 00-4 (1993).

**Rengjøring**

Rester av Alfix PlaneMix 60 på verktøy mv. fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skylld derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

**Avprøvninger**

EMICODE test definert av GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegestoffe.

**Henvisninger**

**Sparkelmasser - Plane underlag med Alfix**

**Våtrom - Vanntetting med Alfix**

Produktinfo for:

- **Alfix Grunnrens**
- **Alfix PlaneMixPrimer**
- **Tilbehør til Alfix Sparkelmasse.**

**HMS-blad**

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling

**For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk [alfix.dk](http://alfix.dk)**

**Tekniske data**

<b>Arbeidstemperatur</b>	+10 °C - +25 °C
<b>Densitet</b>	2,1 kg/liter opprørt med vann
<b>Flyteevne EN-12706</b>	Ca. 100 - 110 mm
<b>Brukstid</b>	Ca. 20 - 40 minutter ved +20 °C
<b>Gangbar</b>	Etter 3 timer ved +20 °C
<b>Flislegging</b>	Etter 1 døgn ved +20 °C
<b>Fullt belastbar</b>	Etter 7 døgn ved +20 °C
<b>Trykkstyrke</b>	30 - 40 N/mm <sup>2</sup>
<b>Lagringstid</b>	Min. 6 måneder i uåpnet emballasje.